WOOD

Duco surfacer	سير فيسر دوكو												
<p>Description :</p> <p>It is a nitro cellulose surfacer it is manufactured from special alkyd resin and nitro cellulose to give easy sanding and very fast drying.</p>	<p>الوصف :</p> <p>سير فيسر نترو سيليلوز مصنع من أنواع متخصصة من ريزن الالكيد ، النتروسيليلوز ليعطي جفاف سريع ، وسهولة صنفرة.</p>												
<p>Benefits :</p> <p>Smooth surface , easy sanding , very fast drying.</p>	<p>المميزات :</p> <p>سطح ناعم – سهل الصنفرة – سريع الجفاف.</p>												
<p>Ingredients :</p> <p>Alkyd resin , nitro cellulose , fillers , special additives .</p>	<p>المكونات :</p> <p>ريزن الكيد – نتروسيليلوز – مواد مألثة – اضافات خاصة.</p>												
<p>Drying time :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">temperature</th> <th style="width: 25%;">Surface dry</th> <th style="width: 25%;">Hard dry</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">At 25°c</td> <td style="text-align: center;">5-10 min</td> <td style="text-align: center;">30 minutes</td> </tr> </tbody> </table> <p>At film thickness 50-60 micron (dry film)</p>	temperature	Surface dry	Hard dry	At 25°c	5-10 min	30 minutes	<p>الجفاف :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">جفاف كلي</th> <th style="width: 33%;">جفاف سطحي</th> <th style="width: 33%;">درجة الحرارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">٢٥-٣٠ دقيقة</td> <td style="text-align: center;">١٠-١٥ دقيقة</td> <td style="text-align: center;">٢٥ م°</td> </tr> </tbody> </table> <p>عند سمك فيلم ٥٠-٦٠ ميكرون (الفيلم الجاف)</p>	جفاف كلي	جفاف سطحي	درجة الحرارة	٢٥-٣٠ دقيقة	١٠-١٥ دقيقة	٢٥ م°
temperature	Surface dry	Hard dry											
At 25°c	5-10 min	30 minutes											
جفاف كلي	جفاف سطحي	درجة الحرارة											
٢٥-٣٠ دقيقة	١٠-١٥ دقيقة	٢٥ م°											
<p>Uses :</p> <p>Car refinishes , wood and furniture.</p>	<p>الاستخدامات :</p> <p>السيارات- الموبيليا – الأخشاب.</p>												

WOOD

Polyester sealer	سيلر بولي استر												
<p>Description :</p> <p>It is based on the best quality of polyester resin , special additives to fill pores in all kind of wood and maximum weather and chemical resistance.</p>	<p>الوصف :</p> <p>سيلر بولي استر مصمم من راتنجات بولي استر عالي الجودة و اضافات خاصة و ذلك لسد المسام ، مقاوم للكيمائيات و العوامل الجوية .</p>												
<p>Benefits :</p> <p>Very easy sanding , excellent mechanical properties , ultimate build , colour stability.</p>	<p>المميزات :</p> <p>سهل الصنفرة – خواص ميكانيكية ممتازة- قدرة فائقة علي سد المسام – ثبات اللون.</p>												
<p>Ingredients :</p> <p>Polyester resin , zinc stearate , special additives , methyl ethyl ketone peroxide as hardener.</p>	<p>المكونات :</p> <p>راتنج بولي استر ، ستيرات الزنك ، اضافات خاصة ، مصلب (ميثيل ايثيل كيتون بيروكسيد)</p>												
<p>Mixing ratio:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">sealer</td> <td style="width: 33%;">catalyst</td> <td style="width: 33%;">hardener</td> </tr> <tr> <td>100 part</td> <td>2%</td> <td>2%</td> </tr> </table>	sealer	catalyst	hardener	100 part	2%	2%	<p>نسبة الخلط :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">المصلب</td> <td style="width: 33%;">العامل المساعد</td> <td style="width: 33%;">السيالر</td> </tr> <tr> <td>2%</td> <td>2%</td> <td>100 جزء</td> </tr> </table>	المصلب	العامل المساعد	السيالر	2%	2%	100 جزء
sealer	catalyst	hardener											
100 part	2%	2%											
المصلب	العامل المساعد	السيالر											
2%	2%	100 جزء											
<p>Uses :</p> <p>Wood and furniture.</p>	<p>الاستخدامات :</p> <p>الأخشاب – الموبيليا.</p>												

WOODS

Shine & K varnish	ورنيش أخشاب K و شاين								
<p>Description :</p> <p>Shine varnish is alkyd based used for interior and exterior wooden surfaces , it is hard wearing protects against knocks and spills.</p>	<p>الوصف :</p> <p>ورنيش K و شاين ذو تكوين خاص قائم علي أساس الكيدي و له خصائص استخدام ممتازة تعطي طبقة جيدة ، ذات تحمل متميز له لمعة عالية للاستخدام الداخلي و الخارجي كطبقة نهائية علي الخشب.</p>								
<p>Benefits:</p> <p>High gloss – good adhesion</p>	<p>المميزات :</p> <p>لمعة عالية – التصاق جيد</p>								
<p>Ingredients :</p> <p>Alkyd resin , diluents ,special additives.</p>	<p>المكونات :</p> <p>ريزن الكيد – مخففات – اضافات خاصة.</p>								
<p>Drying time :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Touch dry</td> <td style="width: 50%;">Hard dry</td> </tr> <tr> <td>1 hour</td> <td>18 hours</td> </tr> </table>	Touch dry	Hard dry	1 hour	18 hours	<p>وقت الجفاف:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">جفاف كلي</td> <td style="width: 50%;">جفاف سطحي</td> </tr> <tr> <td>١٨ ساعة</td> <td>ساعة واحدة</td> </tr> </table>	جفاف كلي	جفاف سطحي	١٨ ساعة	ساعة واحدة
Touch dry	Hard dry								
1 hour	18 hours								
جفاف كلي	جفاف سطحي								
١٨ ساعة	ساعة واحدة								
<p>Uses :</p> <p>Woods – furniture.</p>	<p>الاستخدامات :</p> <p>الأخشاب و الموبيليا.</p>								

WOOD

Poly urethane varnish	ورنيش بولي يوريثان												
Description : Polyurethane varnish contains the best level of acrylic resin & special additives to give excellent gloss. It can be polished in 24 hours to give attractive , smooth & very nice surface, free of dust and poly isocyanate hardener to give hard , dry & abrasion resistance surface.	الوصف : ورنيش بولي يوريثان مصنع من أجود أنواع راتنجات الاكريليك و بعض الاضافات الخاصة ليعطي أعلي لمعان و أحسن أداء ، و يمكن تلميعه بعد ٢٤ ساعة من الرش ليعطي سطحاً ناعماً جذاباً خالي من الأتربة بالاضافة الي المصلب العالي الجودة الذي يكسبه متانة عالية و قدرة كبيرة علي مقاومة الاحتكاك .												
Benefits : High gloss – excellent adhesion. Smooth surface. Chemical & abrasion resistance.	المميزات : لمعة عالية – التصاق قوي – سطح ناعم جداً - مقاوم للكيميائيات و الاحتكاك.												
Ingredients : Acrylic resins- solvents and special additives.	المكونات : راتنجات عالية الجودة – مذيبات – اضافات خاصة .												
Mixing ratio : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">varnish</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">hardener</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">100 ml</td> <td style="padding: 2px;">50 ml</td> </tr> </table>	varnish	hardener	100 ml	50 ml	نسبة الاضافة : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">الورنيش</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">المصلب</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">١٠٠ مل</td> <td style="padding: 2px;">٥٠ مل</td> </tr> </table>	الورنيش	المصلب	١٠٠ مل	٥٠ مل				
varnish	hardener												
100 ml	50 ml												
الورنيش	المصلب												
١٠٠ مل	٥٠ مل												
Drying time : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">temperature</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">Dust free</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">Hard dry</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">25°c</td> <td style="padding: 2px;">1 hour</td> <td style="padding: 2px;">4 hours</td> </tr> </table>	temperature	Dust free	Hard dry	25°c	1 hour	4 hours	وقت الجفاف : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 2px;">جفاف كلي</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">جفاف سطحي</td> <td style="width: 33%; padding: 2px;">درجة الحرارة</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">٤ ساعات</td> <td style="padding: 2px;">ساعة</td> <td style="padding: 2px;">٢٥ م</td> </tr> </table>	جفاف كلي	جفاف سطحي	درجة الحرارة	٤ ساعات	ساعة	٢٥ م
temperature	Dust free	Hard dry											
25°c	1 hour	4 hours											
جفاف كلي	جفاف سطحي	درجة الحرارة											
٤ ساعات	ساعة	٢٥ م											
Uses : Woods – furniture.	الاستخدامات : الأخشاب و الموبيليات .												

WOOD

Matt N.C varnish	ورنيش نترو سيليلوز (مط)
Description : It is special cellulosic varnish which gives very nice looking with abrasion resistance and anti blocking.	الوصف : ورنيش نترو سيليلوزي عالي الجودة مصمم ليعطي سطح مط جذاب و مقاومة عالية للاحتكاك .
Benefits: Very nice matting appearance , abrasion resistance , excellent mechanical properties.	المميزات : مظهر مط ممتاز مقاوم للاحتكاك و خواص ميكانيكية ممتازة مثل مقاومة الاصفرار و الظروف و العوامل الجوية.
Ingredients: High quality alkyd resin , special nitro cellulose , solvents and special additives.	المكونات : راتنج الكيد عالي الجودة - نترو سيليلوز خاص- مذيبيات و اضافات خاصة
Uses : Wood and furniture.	الاستخدامات : الموبيليات و الأخشاب .

WOOD

Glossy N.C varnish	ورنيش نترو سيليلوز (لامع)
Description : It is very high quality cellulosic varnish designed to give extreme gloss , abrasion resistance and gloss retention	الوصف : ورنيش نترو سيليلوزي عالي الجودة مصمم ليعطي لمعان فائق و مقاومة للاحتكاك.
Benefits: Gloss retention , abrasion resistance , excellent mechanical properties like weather , yellowing resistance.	المميزات : ثبات اللمعان ، مقاوم للاحتكاك وخواص ميكانيكية ممتازة مثل مقاومة الاصفرار و الظروف و العوامل الجوية .
Ingredients: High quality alkyd resin , special nitro cellulose , solvents and special additives.	المكونات : راتنج الكيد عالي الجودة - نتروسيليلوزي خاص - مذيبات و اضافات خاصة .
Uses: Wood and furniture.	الاستخدامات : الموبيليات و الأخشاب .

THINNER

Thinner acrylic				ثنر اكريلك			
<p>Description:</p> <p>It is a specially formulated solvents designed for dissolving the edges of fade-out areas imisibly into the background in the process of spraying top coats.</p>				<p>الوصف :</p> <p>مجموعة من المذيبات مصممة خصيصاً للاستخدام مع بويات الاكريلك ذات الجودة العالية.</p>			
Mixing ratio by parts	products	hardener	thinner	مصلب	مصلب	المنتج	نسبة الخلط بالاجزاء
Acrylic paint	100	50	App"25	٢٥	٥٠	١٠٠	بوية اكريلك
2k varnish	100	50	App"25	٢٥	٥٠	١٠٠	ورنيش اكريلك

THINNER	
thinner	ثنر
<p>Description:</p> <p>Mixture of solvents used to dissolve all kinds of paint , sealer , it gives excellent sprayability, levelleing high gloss and improve the drying time .</p>	<p>الوصف:</p> <p>خليط من المذيبات تستخدم لاذابة جميع أنواع البويات ،سيلر ، فهو يعطي سطحا ناعما و يحسن من وقت الجفاف مع اللمعان الشديد.</p>

THINNER	
French-Romanian oil	نفت فرنساوي- رومي
<p>Solvent for all types of lacquers. Maintains color stability and prevents yellowing of white. It gives glossy glossy surface and smooth texture.</p> <p>uses :</p> <p>Used as a cleaner for furniture, marble, parquet, and bathroom sets, adding gloss and sparkle.</p>	<p>الوصف :</p> <p>مذيب لجميع أنواع اللاكيهات . يحافظ علي ثبات الألوان و يمنع اصفرار اللون الأبيض.</p> <p>يعطي سطح لامع براق و ملمس ناعم. يستخدم كمنظف للموبيليات و الرخام و الباركيه و أطقم الحمامات فيضيف لها اللمعان و البريق.</p>

DECORATIVE

k-plast 512 (matt)	كي بلاست ٥١٢ (مط)
Description : emulsion paint used for interior surface which is prepared by putty or old surface from concrete , it is characterized by hiding power and easy workability to give attractive matt surface.	الوصف : دهان مستحلب للأسطح الداخلية المجهزة بواسطة المعجون أو الأسطح القديمة من الخرسانة أو المصيص و يمتاز بقوة التغطية و سهولة التطبيق ليعطي سطح مط جذاب .
Benefits: Good washability ,high hiding power , attractive and smooth surface.	المميزات : مقاومة الغسيل بالماء ، قوة تغطية هائلة و سطح أملس جذاب .
Ingredients: Acrylic copolymer resin , water, high quality additives.	المكونات : راتنج اكريلك كوبوليمر - ماء - اضافات عالية الجودة.
Uses: Interior emulsion paint for concrete and plastered walls.	الاستخدامات : الأسطح الداخلية من المصيص أو الخرسانة.

Automotive

Polyester Putty	معجون بولي استر
Description: It is a two component polyester putty , designed to fill the pores on car surfaces and commercial vehicles bodies.	الوصف : معجون بولي استر يستخدم في معالجة الثقوب و العيوب الموجودة علي اسطح السيارات

<p>Benefits: Good work ability Easy sanding Good adhesion Excellent filling</p>	<p>المميزات : سهل التطبيق سهل الصنفرة التصاق جيد قوام جيد</p>																								
<p>Ingredients : Unsaturated polyester resin, dibenzoyl peroxide as a hardener.</p>	<p>المكونات : راتنجات بولر استر- مصلب (داي بنزويل بيروكسيد)</p>																								
<p>Mixing ratio: 100 part of a putty 2-3%hardener</p>	<p>نسبة الخلط : ١٠٠ جزء معجون ٢-٣% مصلب</p>																								
<p>Drying time :</p> <table border="1" data-bbox="191 814 846 1108"> <thead> <tr> <th>temperature</th> <th>Surface dry</th> <th>Hard dry</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>At 20°c</td> <td>5 min</td> <td>30 min</td> </tr> <tr> <td>At 30°c</td> <td>4 min</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>At 40°c</td> <td>3 min</td> <td>10 min</td> </tr> </tbody> </table>	temperature	Surface dry	Hard dry	At 20°c	5 min	30 min	At 30°c	4 min	20 min	At 40°c	3 min	10 min	<p>وقت الجفاف :</p> <table border="1" data-bbox="878 814 1507 1081"> <thead> <tr> <th>درجة الحرارة</th> <th>جفاف سطحي</th> <th>جفاف كلي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٢٠° م</td> <td>٥ دقيقة</td> <td>٣٠ دقيقة</td> </tr> <tr> <td>٣٠° م</td> <td>٤ دقيقة</td> <td>٢٠ دقيقة</td> </tr> <tr> <td>٤٠° م</td> <td>٣ دقائق</td> <td>١٠ دقائق</td> </tr> </tbody> </table>	درجة الحرارة	جفاف سطحي	جفاف كلي	٢٠° م	٥ دقيقة	٣٠ دقيقة	٣٠° م	٤ دقيقة	٢٠ دقيقة	٤٠° م	٣ دقائق	١٠ دقائق
temperature	Surface dry	Hard dry																							
At 20°c	5 min	30 min																							
At 30°c	4 min	20 min																							
At 40°c	3 min	10 min																							
درجة الحرارة	جفاف سطحي	جفاف كلي																							
٢٠° م	٥ دقيقة	٣٠ دقيقة																							
٣٠° م	٤ دقيقة	٢٠ دقيقة																							
٤٠° م	٣ دقائق	١٠ دقائق																							
<p>Uses: Car repair, industrial coating.</p>	<p>الاستخدامات : السيارات و الدهانات الصناعية.</p>																								

AUTOMOTIVE

POLYESTER PUTTY light weight filler

معجون بولي استر

Description:

It is a light weight thixotropic polyester putty used to fill the holes and imperfections on car surface.

الوصف :

معجون بولي استر يستخدم في معالجة الثقوب و العيوب الموجودة علي اسطح السيارات.

Benefits:

Easy sanding
fast dry

المميزات :

سهل الصنفرة
سريع الجفاف

Ingredients:

Unsaturated polyester resin ,
special additives , hardener.

المكونات :

راتنجات بولي استر - مصلب (داي بنزويل بيروكسيد) - اضافات خاصة.

Mixing ratio:

100 part of putty 2-3% hardener

نسبة الخلط :

١٠٠ جزء معجون ٢-٣% مصلب

Drying time :

وقت الجفاف :

temperature	Surface dry	Hard dry
At 20°c	5 min	30 min
At 30°c	4 min	20 min
At 40°c	3 min	10 min

درجة الحرارة	جفاف سطحي	جفاف كلي
٢٠ م°	٥ دقيقة	٣٠ دقيقة
٣٠ م°	٤ دقيقة	٢٠ دقيقة
٤٠ م°	٣ دقائق	١٠ دقائق

Uses :

Car repair , industrial coating.

الاستخدامات :

السيارات و الدهانات الصناعية.

AUTOMOTIVE

Filler \ k

فيلر 1 k

Description:

It is one component filler designed to give easy sanding and very fast dry.

الوصف :

فيلر هوائي يتكون من مركب واحد مصمم ليعطي جفاف سريع و سهولة في الصنفرة .

Benefits:

Perfect filling

Easy sanding

Suitable for all acrylic paint finishes.

المميزات :

قدرة هائلة علي الملء

سهولة الصنفرة

مناسب لجميع انواع الدهان

Ingredients:

Special resin, fillers, pigments, and special additives.

المكونات :

راتنج مخصوص – مواد مالئة – مخضبات- اضافات خاصة .

Drying time:

temperature	Surface dry	Hard dry
At 25°c	20 min	1 hour

At film thickness 50-60 micron (dry film)

وقت الجفاف :

جفاف كلي	جفاف سطحي	درجة الحرارة
٤ ساعات	٢٠ م	٢٥ م

عند سمك فيلم ٥٠ - ٦٠ ميكرون (للفيلم الجاف)

Uses :

Car repair –woods-industrial coating.

الاستخدامات :

اعادة دهان السيارات – الأخشاب – الأغراض الصناعية

AUTOMOTIVE

Under coat	اندر كوت																								
Description: It is an air drying under coat with anti corrosion protection, abrasion resistance and sand proofing.	الوصف: اندر كوت جفاف هوائي يحافظ علي جسم السيارة السفلي من الاحتكاك و حصوات الرمل و يستخدم ايضا كمادة مانعة للصدأ.																								
Benefits : Excellent texture effect-sand proofing.	المميزات : شكل حبيبي ممتاز- عازل لحصوات الرمل .																								
Ingredients: Alkyd resin-pigments-fillers-special additives.	المكونات : راتنج الكيد- مخضبات – مواد مالئة – اضافات خاصة.																								
Drying time: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">temperature</th> <th style="width: 25%;">Surface dry</th> <th style="width: 25%;">Hard dry</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>At 20°c</td> <td>30 min</td> <td>5 hours</td> </tr> <tr> <td>At 30°c</td> <td>20 min</td> <td>3 hours</td> </tr> <tr> <td>At 60°c</td> <td>5 min</td> <td>2 hours</td> </tr> </tbody> </table>	temperature	Surface dry	Hard dry	At 20°c	30 min	5 hours	At 30°c	20 min	3 hours	At 60°c	5 min	2 hours	وقت الجفاف : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">جفاف كلي</th> <th style="width: 33%;">جفاف سطحي</th> <th style="width: 33%;">درجة الحرارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٥ ساعات</td> <td>٣٠ دقيقة</td> <td>٢٠°م</td> </tr> <tr> <td>٣ ساعات</td> <td>٢٠ دقيقة</td> <td>٣٠°م</td> </tr> <tr> <td>ساعتان</td> <td>٥ دقائق</td> <td>٦٠°م</td> </tr> </tbody> </table>	جفاف كلي	جفاف سطحي	درجة الحرارة	٥ ساعات	٣٠ دقيقة	٢٠°م	٣ ساعات	٢٠ دقيقة	٣٠°م	ساعتان	٥ دقائق	٦٠°م
temperature	Surface dry	Hard dry																							
At 20°c	30 min	5 hours																							
At 30°c	20 min	3 hours																							
At 60°c	5 min	2 hours																							
جفاف كلي	جفاف سطحي	درجة الحرارة																							
٥ ساعات	٣٠ دقيقة	٢٠°م																							
٣ ساعات	٢٠ دقيقة	٣٠°م																							
ساعتان	٥ دقائق	٦٠°م																							
At film thickness 100-120 micron (dry film)	عند سمك فيلم ١٠٠-١٢٠ ميكرون (للفيلم الجاف)																								
Uses: cars	الاستخدامات : السيارات																								

AUTOMOTIVE

N.C paint

بويات نيتروسليولوز

Description:

It is a nitro cellulose paint which gives high gloss with abrasion and weather resistance .

وصف المادة :
دهان نيتروسليولوز يعطي سطحا لامعا و مقاومة للأحتكاك و العوامل الجوية .

Benefits:

High gloss , excellent adhesion,perfect and mechanical properties.

المميزات :
لمعان عالي – التصاق عالي جدا”- خصائص ميكانيكية ممتازة.

Ingredients:

Alkyd resin ,nitro cellulose, special additives and pigments.

المكونات :
راتنج ألكيد – نيترو سليولوز – مخضبات ملونة – اضافات خاصة .

Drying time:

temperature	Surface dry	Hard dry
At 25°c	10-15 min	25 min

At film thickness 50-60 microns D .F. T

وقت الجفاف :

درجة الحرارة	جفاف سطحي	جفاف كلي
25°م	10-15 دقيقة	25 دقيقة

عند سمك فيلم 50-60 ميكرون (للفيلم الجاف)

Uses :

Cars- woods-furniture and industrial coating.

الاستخدامات :
السيارات و الموبيليا و الاخشاب و الأغراض الصناعية.

AUTOMOTIVE

<p>ACRYLIC PAINT</p>	<p style="text-align: right;">بوية (دهان اكريلك)</p>																					
<p>Description : It is a two component acrylic paint based on the best quality of acrylic resin , special type of additives to give extreme gloss and very special pigments to give weathering resistance and colour retention.</p>	<p style="text-align: right;">الوصف : دهان اكريلك مصنع من أجود انواع راتنج الاكريلك و الاضافات الخاصة ليعطي اعلي لمعان و المخضبات الخاصة التي تعطي مقاومة للظروف و العوامل الجوية و أيضا تتميز بثبات ألوانها البراقة.</p>																					
<p>Benefits : Extreme gloss – excellent mechanical properties –weather and mechanical resistance</p>	<p style="text-align: right;">المميزات : لمعان و بريق مميز – خواص ميكانيكية ممتازة – مقاومة للظروف و العوامل الجوية و أيضا مقاومة للمواد الكيماوية.</p>																					
<p>Ingredients : Special acrylic resin , pigments , additives ,isocyanate as hardener.</p>	<p style="text-align: right;">المكونات : راتنج اكريلك – مخضبات –اضافات خاصة – مصلب ايزو سيانات .</p>																					
<p>Mixing ratio : By weight</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">paint</td> <td style="width: 33%;">hardener</td> <td style="width: 33%;">thinner</td> </tr> <tr> <td>100 ml</td> <td>50 ml</td> <td>25 ml</td> </tr> </table>	paint	hardener	thinner	100 ml	50 ml	25 ml	<p style="text-align: right;">نسبة الخلط : بالوزن</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">بوية</td> <td style="width: 33%;">مصلب</td> <td style="width: 33%;">ثنر</td> </tr> <tr> <td>١٠٠ مل</td> <td>٥٠ مل</td> <td>٢٥ مل</td> </tr> </table>	بوية	مصلب	ثنر	١٠٠ مل	٥٠ مل	٢٥ مل									
paint	hardener	thinner																				
100 ml	50 ml	25 ml																				
بوية	مصلب	ثنر																				
١٠٠ مل	٥٠ مل	٢٥ مل																				
<p>Drying time :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">temperature</td> <td style="width: 25%;">Dust free</td> <td style="width: 25%;">Tack free</td> <td style="width: 25%;">Complete dry</td> </tr> <tr> <td>At 25°c</td> <td>30 min</td> <td>3 hours</td> <td>16 hours</td> </tr> <tr> <td>At 60°c</td> <td>5 min</td> <td>20 min</td> <td>45 min</td> </tr> </table> <p>At film thickness 50-60 micron (dry film)</p>	temperature	Dust free	Tack free	Complete dry	At 25°c	30 min	3 hours	16 hours	At 60°c	5 min	20 min	45 min	<p style="text-align: right;">وقت الجفاف :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">درجة الحرارة</td> <td style="width: 33%;">جفاف سطحي</td> <td style="width: 33%;">جفاف كلي</td> </tr> <tr> <td>٢٥°م</td> <td>٣٠ دقيقة</td> <td>١٦ ساعة</td> </tr> <tr> <td>٦٠°م</td> <td>٥ دقيقة</td> <td>٤٥ دقيقة</td> </tr> </table> <p>عند سمك فيلم ٥٠-٦٠ ميكرون للفيلم الجاف .</p>	درجة الحرارة	جفاف سطحي	جفاف كلي	٢٥°م	٣٠ دقيقة	١٦ ساعة	٦٠°م	٥ دقيقة	٤٥ دقيقة
temperature	Dust free	Tack free	Complete dry																			
At 25°c	30 min	3 hours	16 hours																			
At 60°c	5 min	20 min	45 min																			
درجة الحرارة	جفاف سطحي	جفاف كلي																				
٢٥°م	٣٠ دقيقة	١٦ ساعة																				
٦٠°م	٥ دقيقة	٤٥ دقيقة																				
<p>Uses : Car repair , industrial coating and furniture.</p>	<p style="text-align: right;">الاستخدامات : السيارات – الأغراض الصناعية – الموبيليات.</p>																					

Automotive	
Polish el khalil	البولش
Description: It is a special type of polish to protect and improve the paint and make the original colour of car much more shiny.	وصف المادة : انواع خاصة من الشمع لكي تحمي و تحسن من سطح السيارة و تحافظ علي اللون الأصلي للدهان و تجعله أكثر بريقاً و لمعانا
Benefits : Extreme gloss ,smooth surface and water repellent.	المميزات : لمعان عالي جدا- سطح أملس ناعم عازل للماء.
Ingredients: Special waxes. Aliphatic hydrocarbon solvent. Special additives . Silicons.	المكونات : أجود أنواع الشموع – مذيبيات – اضافات خاصة – سيلكونات .
Application method : Take a small piece of polish and distmiliate on the surface of car by a piece of cotton , left it to dry , repeat this again to obtain a highly smooth gloss surface.	طريقة التطبيق : تؤخذ قطعة صغيرة من البولش و يتم توزيعها علي السطح بواسطة قطعة قطن صغيرة ، تكرر هذه العملية حتي الوصول الي درجة اللمعان العالية المطلوبة .
Uses: Cars- woods- furniture .	الاستخدامات : السيارات – الأخشاب – الموبيليا

wood	
Wood stain:	صبغة الأخشاب :

<p>Description :</p> <p>It is high concentrated dyes for furniture , formulated from the best quality of dyes which emphasize the natural beauty of wood and furniture.</p>	<p>الوصف :</p> <p>أصبغ عالية التركيز تستخدم للموبيليا مصنعة من أجود أنواع الأصباغ لتعطي شكل براق لتظهر الجمال الخاص بالموبيليا بأنواع القشر المختلفة .</p>
<p>Benefits :</p> <p>Very nice fabulous stain –colour retention</p>	<p>المميزات :</p> <p>ألوان براقه خيالية – ثبات اللون</p>
<p>Ingredients:</p> <p>Special dyes, solvents ,additives, high quality special resin</p>	<p>المكونات :</p> <p>أصبغ خاصة – مذيبيات – إضافات – راتنج مخصوص عالي الجودة .</p>
<p>Uses:</p> <p>Wood- furniture.</p>	<p>الاستخدامات :</p> <p>الأخشاب و الموبيليا .</p>

WOOD	
N.C Sealer	سيلر
<p>Description:</p> <p>It is a transparent material , viscous shape , it gives excellent ability to fill the pores in wood with easy sanding.</p>	<p>الوصف :</p> <p>هو مادة شفافة تعطي طبقة سميكة جدا و متميزة علي السطح غليظ القوام مما يجعل له القدرة الفائقة علي غلق و سد مسامات الخشب مع سهولة الصنفرة .</p>
<p>Benefits :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Easy sanding 2. Fast dry,so we can be sand the wood after 30 minutes. 3. Resistace to solvents/thinner. 4. It has the ability to accept any kind of paint over it such as N.C varnish , poly urethane once. 5. Anti-scratch/knocks. 	<p>المميزات :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- سهولة الصنفرة ٢- سرعة الجفاف حيث يمكن الصنفرة بعد حوالي نصف ساعة تقريبا. ٣- مقاوم الثنر والمذيبات. ٤- له امكانية عالية في قابلية و استقبال أي دهان يرش عليه من الورنيش الدوكو – البولي يوريثان . ٥- مقاوم للخدش و الصدمات .
<p>Ingredients:</p> <p>Alked resin- nitro cellulose- solvents - zinc stea rate –special additives .</p>	<p>المكونات :</p> <p>راتنج الكيد – نترو سيليلوز – مذيبات – زنك استيارات – اضافات خاصة .</p>
<p>Uses :</p> <p>Wood – furniture.</p>	<p>الاستخدامات :</p> <p>الأخشاب – الموبيليا .</p>